

Ekan® VM 10

Kendiliğinden yerleşen beton üretimi için viskozite düzenleyici katkı



Beton için Yardımcı Ürünler
Kendiliğinden Yerleşen Beton İçin

T.13

ÖZELLİKLER

EKAN® VM 10 beton içerisinde iç kohezyon, plastisite ve esneklik sağlar ve küçük dozlarda kullanıldığında bile etkilidir. **EKAN® VM 10** sertleşme süresini etkilemez. **EKAN® VM 10** kullanımı, beton karışımını su talebindeki değişikliklere karşı daha az hassas hale getirirken, ayrışmayı ve terlemeyi önler. **EKAN® VM 10** naftalin sülfat bazlı ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (tüm EN 197 tipleri)
- Kendiliğinden yerleşen beton (SCC)
- Mikrosilika, uçucu kül ve cüruf içeren betonlar
- Daha yüksek viskozite ve stabilite gerektiren karışımlar

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 0,10 kg – 0,50 kg.

EKAN® VM 10'un tercih karıştırma suyuna veya suyun son kısmı eklendikten sonra ilave edilmesi ve tam homojenizasyon sağlanana kadar karıştırmaya devam edilmesi önerilir. Optimum dozaj, istenen reolojiye ve süperakışkanlaştırıcı kullanımına bağlı olarak yerel denemelerle belirlenmelidir.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Kahverengi

Yoğunluk: 1,08 ± 0,03 kg/lit

pH: 6,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015

ÖNLEMLER

EKAN® VM 10, orijinal ambalajında, kuru bir yerde ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında raf ömrü 12 aydır. Uzun süreli hareketsizlikten sonra, kullanmadan önce homojen hale getirmek için ürünü çalkalayınız veya sirküle ediniz. Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Sağlık ve güvenlik hakkında tam bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz.