

Readymesh PM

Kireç, çimento bazlı veya karma sıvalar için multifilament lif



Beton için Yardımcı Ürünler
Sentetik Lifler



ÖZELLİKLER

Readymesh PM; çimento, kireç bazlı veya karma karışımlara eklenmeye uygun, polipropilen multifilament yardımcı bir mikro lifdir. Karışıma Readymesh PM eklenmesi; sıva, harç, şap veya betonun plastik rötre çatlakları fenomenine karşı koymanın yanı sıra karışımın sünekliliği, donma-çözülme direnci, darbe dayanımı ve genel geçirimsizliği üzerinde olumlu etkiler sağlar. Readymesh PM, CE işaretine sahiptir ve üç farklı uzunlukta mevcuttur: Readymesh PM-060 = 6 mm; Readymesh PM-120 = 12 mm ve Readymesh PM-180 = 18 mm.

KULLANIM TALİMATLARI

Lifleri karıştırma sırasında karışıma ekleyiniz. Betoniyer tamburunu tam hızda en az 5-6 dakika boyunca karıştırınız. Kullanım alanına bağlı olarak dozaj, normalde 600 g/m^3 ile $1,5 \text{ kg/m}^3$ arasındadır. Ortalama olarak, 200 litrelik şantiye tipi betoniyer başına 250 g lif kullanılır. Liflerin eklenmesi, çimento karışımının reolojisini hafifçe değiştirebilir.

TEKNİK VERİLER

Kendi kendine tutuşma sıcaklığı $> 400 \text{ }^\circ\text{C}$
Kimyasal maddelere karşı dirençli
Parlama Noktası ASTM D 1929 $350 \text{ }^\circ\text{C}$
Yumuşama noktası $160 - 170 \text{ }^\circ\text{C}$
Toksik olmayan malzeme
Alkaliye dayanıklı malzeme

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

Ürünü orijinal ambalajında; serin, kuru, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklayınız.



EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ

Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl

Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it